

Silage

시 험 일 시		2013 년 11 월 06 일	
항 목	단 위	시험결과	검사방법
두께	μm	30±1.5	Digital Gauge
인장강도	MD	N/cm ²	3635
	TD	N/cm ²	3618
신장율	MD	%	679
	TD	%	823
비고			

신 흥 화 학 주 식 회 사

신 흥 화 학 주 식 회 사