

Poly Olefin Film

시 험 일 시		2013 년 09 월 25 일				
항 목		단위	시험결과			검사방법
두께		μm	40 \pm 1.0	60 \pm 1.5	40 \pm 1.0	Digital Gauge
인장강도	MD	N/cm ²	5595	5234	4162	ASTM D 882
	TD	N/cm ²	3100	3700	2507	
신장율	MD	%	561	680	633	ASTM D 882
	TD	%	738	812	812	
인열강도	MD	N/cm	1846	1878	46	ASTM D 1004
	TD	N/cm	1224	1469	44	
Haze		%	7.6	17.36	77.07	ASTM D 1003
비고						
40 μm : 코로나 - 60						
65 μm : 코로나 - 80						

신 흥 화 학 주 식 회 사

SHIN HEUNG CO., LTD.